

Toleranties voor lasersnijden van plaatwerk

| Materiaaldikte (mm) | Nominale maat (mm) > | | | | | | | |
|---------------------|----------------------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|
| | > 0 | > 3 | > 10 | > 35 | > 125 | > 315 | > 1000 | > 2000 |
| | < 3 | < 10 | < 35 | < 125 | < 315 | < 1000 | < 2000 | < 4000 |
| Afwijking (mm) > | | | | | | | | |
| > 1 | < 3,15 | ± 0,1 | ± 0,2 | ± 0,2 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,4 |
| > 3,15 | < 6,3 | ± 0,3 | ± 0,3 | ± 0,4 | ± 0,4 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
| > 6,3 | < 10 – | ± 0,5 | ± 0,6 | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 |
| > 10 | < 25 – | ± 0,6 | ± 0,7 | ± 0,7 | ± 0,8 | ± 1,0 | ± 1,6 | ± 2,5 |